

Karta Techniczna
Wydanie 19/05/2008
Numer identyfikacyjny:
02 05 01 13 000 0 000001
Sika® BlackSeal®-1

Sika® BlackSeal®-1

Bitumiczny uszczelniacz dekarSKI

Opis produktu	Bitumiczny, jednoskładnikowy kit uszczelniający.
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">■ Wypełnianie szczelin wokół kominów, świetlików itp.■ Uszczelnianie pęknięć i otworów w bitumicznych pokryciach dachowych■ Do szybkich napraw dachów i obróbek dekarSKich
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">■ Dobra przyczepność do wielu podłoży takich jak beton, zaprawy, drewno, metale, pokrycia bitumiczne, polimerowo-bitumiczne itp.■ Nie wymaga gruntowania■ Gotowy do użycia■ Może być stosowany na podłoża wilgotne i nie porowate
Dane produktu	
Postać	
Barwa	Czarny kit
Opakowanie	300 ml kartusze (12 szt. w kartonie) / 600 ml kielbaski (20 szt. w kartonie)
Składowanie	
Warunki składowania / Czas przydatności do użycia	Produkt przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w temp. od +10°C do +25°C, najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Dane techniczne	
Baza chemiczna	Bitum wiążący pod wpływem wilgoci
Gęstość	1,3 kg/l
Czas naskórkowania	Brak lepkości po około 15 minutach
Szybkość wiązania	Warstwa o gr. 2 mm po 24 godz. (+23°C / 50% wilg. wzgl. powietrza) Warstwa o gr. 4 mm po 3 dniach (+23°C / 50% wilg. wzgl. powietrza)
Zdolność przenoszenia ruchów	5%
Zawartość części stałych	85%
Stabilność	< 3 mm gr. warstwy
Temperatura eksploatacji	-20°C do +70°C (w suchej atmosferze)



Informacje o systemie

Szczegóły aplikacji

Jakość podłoża Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, luźno przylegających cząstek, mleczka cementowego, olejów i tłuszczu.

Warunki aplikacji

Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +40°C
Produkt trudniej nanosi się w niskich temperaturach.

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +40°C

Instrukcja aplikacji

Sposoby aplikacji / narzędzia Krawędzie zewnętrzne szczeliny zabezpieczyć taśmą papierową.
Wyciskać kit uszczelniający przy użyciu pistoletu ręcznego lub pneumatycznego, unikając powstania pęcherzyków powietrza.
Wyrównać powierzchnię kitu przy użyciu szpachli, nadając jej lekko wklęsły kształt.
W razie potrzeby wygładzić, używając czystej wody z niewielką ilością mydła lub detergentu.
Usunąć taśmę zabezpieczającą zanim nastąpi powierzchniowe utwardzenie kitu.

Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić natychmiast po ukończonej pracy preparatem Sika® Colma Cleaner. Materiał utwardzony lub związany można usunąć jedynie mechanicznie.

Uwagi do stosowania Nie stosować do szczelin zanurzonych w wodzie.

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

Ochrona zdrowia i środowiska

Warunki BHP	Aby zapobiec reakcjom alergicznym, używać okularów ochronnych. Natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie, myć ręce w czasie przerw i po pracy. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.
Ochrona środowiska	Nietwardzony materiał może zanieczyścić wodę, dlatego nie powinien być usuwany bezpośrednio do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych. Po utwardzeniu się może być utylizowany jak tworzywa sztuczne.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.



Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 31 00 700
Fax +48 22 31 00 800
e-mail sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

